

# TECHNICAL SPECIFICATIONS
# TECHNISCHE DATEN
# SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

| | | |
|---|---|---|
| Manufacturing technique<br>Herstellungstechnik<br>Technique de fabrication | | 1/10 printed saxony<br>1/10 Druck-Saxony<br>1/10 saxony imprimée |
| Pile composition<br>Material der Nutzschicht<br>Composition du velours | | 100% Nylon<br>100% Polyamid<br>100% Polyamide |
| Secondary backing<br>Rückenausstattung<br>Dossier | | Action Back |
| Width<br>Breite<br>Largeur | | 400 cm |
| Roll length<br>Rollenlänge<br>Longeur du rouleau | | ± 25 m |
| Pile height<br>Polhöhe<br>Hauteur du velours | ISO 1766 | 7 mm |
| Pile weight<br>Polgewicht<br>Poids du velours | | 1000 gr/m² |
| Total height<br>Gesamthöhe<br>Hauteur totale | ISO 1765 | 9 mm |
| Total weight<br>Gesamtgewicht<br>Poids total | ISO 8543 | 2065 gr/m² |

| | | |
|---|---|---|
| Number of tufts<br>Noppenzahl<br>Nombre de points | ISO 1763 | 200.700 /m² |
| Base cloth<br>Basisdecke<br>Base tuft | | Tcommodore 1000 |
| Fastness to rubbing (dry)<br>Reibechtheit (trocken)<br>Solidité au frottement (sec) | ISO 105<br>X12 | 4-5 |
| Fastness to rubbing (wet)<br>Reibechtheit (nass)<br>Solidité au frottement (humide) | ISO 105<br>X12 | 4-5 |
| Water fastness<br>Wasserechtheit<br>Solidité à l'eau | ISO 105<br>E01 | 4-5 |
| Fastness to light<br>Lichtechtheit<br>Solidité à la lumière | ISO 105 B2 | 5-6/8 |
| Thermal resistance<br>Wärmedurchlasswiderstand<br>Résistance thermique | ISO 8302 | <0,15 m² C°/W |
| Impact sound insulation<br>Trittschalldemmung<br>Réduction de la transmission du bruit de choc | ISO 140 - 8 | 28 dB |
| DOP Nr / DOP n° | | 1009#129682 |

A3A751D1