VERTIGO Barnett

Характеристики	Тест	VERTIGO Barnett EC
Тип покрытия		Гомогенное токопроводящее ПВХ покрытие в рулонах
Общая толщина	EN 428	2.0 мм
Ширина рулона	EN 426	2 м
Длина рулона	EN 427	20 м
Обработка поверхности		PUR
Вес	EN 430	3.100 г/м2
Классификация	EN 685	34 / 43
Группа износостойкости	EN 649	Group P
Класс пожарной опасности	№123-ФЗ	КМ 2
Сопротивление скольжению	DIN 51130	R9
Стабильность размеров	EN 434	≤ 0.2 %
Остаточное углубление	EN 433	0.03 мм
Цветоустойчивость	EN ISO 105-B02	level ≥ 6 method A
Электростатичность	EN 1815	Антистатическое <2.0 кВ
Объемное электрическое сопротивление	SJ/T 11236-2001	$10^4 \leq R \leq 10^6$, Ом
Использование кресел на колесиках	EN 425	Suitable
Звукопоглощение	EN ISO 717/2	4 дБ
Устойчивость к воздействию химикатов	EN 423	Grate
Содержание фталатов	EN 14372	Pass

PUR

Homogeneous conductive vinyl flooring EC